

FIȘĂ TEHNICĂ

weber.pas ExtraClean

Tencuială decorativă silicato-siliconică



DESCRIERE PRODUS

Tencuială decorativă cu efect de autocurățare sub formă de pastă pe bază de materii prime naturale și liant pe bază de rășini sintetice.

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru protecția clădirilor, pentru decorarea și finisarea clădirilor noi, renovarea clădirilor vechi sau modificarea fațadelor colorate.

Se poate aplica peste sistemul de izolație termică, peste tencuiala de bază sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, netedă, nedeformabilă, uscată, rezistentă, omogenă și fixă. Suprafața suport trebuie să aibă vârsta de maturare.

Pe suprafața suport se aplică un strat subțire de grund de amorsaj **weber G700** și se lasă să se usuce timp de 5-12 ore. Se amestecă cantitatea necesară pentru un perete (conținutul mai multor găleți) pentru a se obține o culoare cât mai uniformă.

Tencuiala se aplică în strat subțire cu gletiera din oțel inoxidabil. Un perete se tencuiește fără întrerupere. Structura dorită se obține prin drișuire circulară sau liniară cu o drișcă din material plastic sau din polistiren imediat după aplicare. Structura finală este influențată de grosimea stratului și de modul de drișuire.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Tencuiala proaspătă trebuie protejată de razele solare, ploi sau alte intemperii până la uscare

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

După terminarea aplicării găleata se va închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească.

DEPOZITARE

În locuri uscate, ferite de îngheț și temperaturi ridicate, pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

Găleată de 30 kg.
Paleți de 720 kg (24 găleți).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,55 N/mm ²
Granulație maximă:	medie: 2 mm
Impermeabilitatea la apă:	$w < 1,45 \text{ g/dm}^2 \text{ min}^{0,5}$
Permeabilitatea la vaporii de apă:	$\mu = 8$
Timp de uscare:	24 ore
Timp de omogenizare:	1 minut
Conținut de substanțe nevolatile:	81,8 %
Masa volumică:	1,6 kg/L
Culori:	218, conform paletarului de culori
Consum:	granulație medie: 2,9-3,1 kg/m ²

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23

