

# FIȘĂ TEHNICĂ



## weber.set flex

Adeziv flexibil pentru placări ceramice



### DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare gri pe bază de ciment, adaosuri minerale și rășini sintetice de calitate profesională. Este un mortar adeziv flexibil aplicabil în pat subțire. Produs netoxic cu aderență mărită pentru interior și exterior, pentru pardoseli și finisaje de pereți.

### DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează în special pentru lipirea de plăcilor de gresie pe gresie și faianță pe faianță. Se pot placa de asemenea marmură, granitogres, klinker, piatră naturală și materiale de construcții similare. Se aplică pe suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment. Nu necesită amorsaj.

### MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată și fixă, iar fețele plăcilor de aplicat trebuie să fie curate, fără urme de grăsimi, uleiuri, praf sau alte impurități. Betoanele trebuie să aibă vârsta de maturizare, șapele o vârstă de minim 28 de zile, iar tencuielile absorbție medie.

Se toarnă conținutul unui sac în 7 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unui mixer electric până când obțineți un amestec omogen. După un repaus de cca. 5 minute, se reamestecă.

Mortarul adeziv astfel obținut se întinde pe suprafața suport cu ajutorul unei mistrii canelate, dar nu se va întinde deodată pe o suprafață mai mare de 2 m<sup>2</sup>. În cazul în care plăcile au dimensiuni mari, adezivul se va aplica atât pe suport cât și pe placă. Plăcile se fixează pe suprafața de contact prin apăsare manuală până la obținerea unei suprafețe plane. Plăcile trebuie așezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (open time).

### PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Se evită bătaia directă a razelor de soare și se interzice execuția lucrărilor în condiții meteo nefavorabile (ploi, zăpezi, etc.).

Nu umeziți plăcile înainte de placare.

## DEPOZITARE

Pe europaleti, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

## AMBALARE

În saci de hârtie de 25 kg.  
Paleți de 1050 kg (42 saci).

## DATE TEHNICE

Aderența inițială prin tracțiune:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	Densitate aparentă praf:	$1,3 \text{ g/cm}^3$
Aderența prin tracțiune după imersie în apă:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Apa de omogenizare:	Cca. 7 L/sac
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Timp de formare crustă:	25 minute
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgeț:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Timp de ajustare:	15 minute
Open Time (după 30 minute):	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Timp de punere în operă:	3-4 ore
Alunecare:	$< 0,5 \text{ mm}$	Suprafețele placate devin practicabile după:	24 ore
Deformarea la întindere prin încovoiere:	$\geq 2,5 \text{ mm (S1)}$	Consum:	3-4 kg/m <sup>2</sup>
Granulație maximă:	1 mm		

Acești timpi sunt dați pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. Valorile mai ridicate ale temperaturii scurtează, iar mai scăzute măresc acești timpi.

## CONFORMITATE

Standard de produs SR EN 12004:2008

## DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.  
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.  
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.  
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.  
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products  
România SRL  
Weber Business Unit  
Turda-401113  
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23