

FIȘĂ TEHNICĂ

weber B25

Glet de egalizare



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare albă pe bază de ipsos și rășini sintetice de calitate profesională. Are rezistență mecanică ridicată. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează la nivelarea suprafețelor interioare din beton, beton ușor și a tencuielilor pe bază de ciment, ciment-var sau ipsos. Se folosește pentru suprafețe denivelate, se poate aplica în strat gros de 5 mm. Se aplică înainte de tapetare, zugrăvire sau vopsire a pereților și tavanelor, pentru reparații sau ca strat suport pentru gletul de finisaj **weber microfin**.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, fixă și să aibă vârsta de maturizare.

Se presară conținutul unui sac în 14,5 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unei bormașini la care s-a fixat o tijă amestecător, până la obținerea unui amestec omogen. În cazul în care există găuri sau fisuri, acestea trebuie reparate în prealabil cu **weber B25**.

Materialul astfel obținut se aplică manual cu gletuitorul din oțel. Se poate aplica în straturi succesive, cel de-al doilea strat va fi aplicat înainte ca primul strat să înceapă să se întărească (de obicei se lasă un interval de 10-15 minute între cele două aplicări).

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.
Stratul următor de finisaj se poate aplica după uscarea completă a primului strat.
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 9 luni de la data fabricației.

AMBALARE

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1000 kg (40 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$	Densitate aparentă praf:	$1,150 \text{ g/cm}^3$
Rezistența mecanică la compresiune:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Granulație maximă:	0,20 mm
Rezistența mecanică la întindere din încovoiere:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	Apa de omogenizare:	14,5 L/sac
Grosimea unui strat:	max. 5 mm	Consum (pt. un strat de 1 mm):	1-1,3 kg/m ²
Timp de punere în operă:	45 minute		

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23