

FIȘĂ TEHNICĂ

weber BM15

Tencuiala fina - tinci



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare gri pe bază de ciment, adaosuri minerale și rășini sintetice de calitate profesională. Este ușor lucrabil și are aderență bună la suport. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nivelarea și finisarea tencuielilor de bază. Este aplicabil în mai multe straturi la interior și exterior.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, fixă și să aibă vârsta de maturizare. Absorbția de apă se reglează prin umezirea suportului.

Se toarnă conținutul unui sac în 6,5 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unei bormașini la care s-a fixat o tijă amestecător, până la obținerea unui amestec omogen. După obținerea unei paste omogene se lasă timp de 5 minute, după care se reamestecă bine.

Tencuiala astfel obținută se aplică manual cu gletuitor, în grosime de maxim 5 mm. Egalizarea se face prin dřișuire umeda.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

În timpul lucrării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații.

Tencuiala proaspătă nu are voie să fie expusă razelor solare, înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.

Pentru a obține o grosime mai mare, **weber BM15** se poate aplica în mai multe straturi.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,2 N/mm ²	Densitate aparentă praf:	1,3 g/cm ³
Rezistența mecanică la compresiune:	3,7 N/mm ²	Granulație maximă:	1 mm
Rezistența mecanică la întindere din încovoiere:	1,6 N/mm ²	Apa de omogenizare:	cca.6,5 L/sac
Timp de corecție mortare:	2 minute	Timp de punere în operă:	3 ore
Coefficientul de absorbție a apei prin capilaritate:	0,38 kg/m ² min ^{0,5}	Consum (pt. un strat de 2 mm):	3-3,5 kg/m ²
Permeabilitatea la vaporii de apă:	$\mu = 8$		

CONFORMITATE

Standard de produs SR EN 998-1:2004

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23

