

FIȘĂ TEHNICĂ

weber microfin

Glet de finisaj



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare albă pe bază de ipsos și rășini sintetice de calitate profesională. Are rezistență mecanică și aderență ridicată. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează la finisarea suprafețelor interioare în strat subțire, renovări, reparații (umpleri de pori, fisuri, etc.). Se poate aplica și pe suprafețe absorbante. Se aplică înainte de tapetare, zugrăvire sau vopsire a pereților și tavanelor. Dacă suprafața suport este denivelată se folosește în prealabil gletul de egalizare **weber B25**.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, fixă și să aibă vârsta de maturizare.

Se presară conținutul unui sac în 20 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unei bormașini la care s-a fixat o tijă amestecător, până la obținerea unui amestec omogen. În cazul în care există găuri sau fisuri, acestea trebuie reparate în prealabil cu **weber B25**.

Materialul astfel obținut se aplică manual cu gletuitorul din oțel. Stratul următor de finisaj se poate aplica după uscarea completă a primului strat.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Peste gletul de finisaj **weber microfin** se poate aplica direct vopseaua lavabilă, după uscarea completă a acestuia.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 6 luni de la data fabricației.

AMBALARE

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1000 kg (40 saci).

DATE TEHNICE

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Aderența la suport: | $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ | Densitate aparentă praf: | $1,150 \text{ g/cm}^3$ |
| Rezistența mecanică la compresiune: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | Granulație maximă: | 0,09 mm |
| Rezistența mecanică la întindere din încovoiere: | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | Apa de omogenizare: | 20 L/sac |
| Grosimea unui strat: | max. 2 mm | Consum (pt. un strat de 1 mm): | 0,8-1 kg/m^2 |
| Timp de punere în operă: | 110 minute | | |

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23